

R12 Revestimiento

Revesil Siliconado

NATURALEZA

Recubrimiento en base a resinas en emulsión acrílicas y polisiloxanos modificados.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Mate
Densidad:	1,45-1,55 grs/cm^3 (ligeras variaciones en función del color)
Rendimiento teórico:	10 - 12 m^2/litro
Repintado:	8 - 12 horas
Repelencia al agua:	W_{24} = 0.11 según EN 1062-3
Transpirable vapor de agua:	S_d =0.055 según EN ISO 7783-2
Diluyente:	Agua
Colores:	Blanco y n/cartas NCS y Fachadas

CARACTERÍSTICAS

- El Revestimiento Revesil Siliconado es extremadamente impermeable al agua una vez seca la capa, a la vez que proporciona una permeabilidad máxima al vapor de agua y al CO_2

- Gran cubrición y fácil aplicación.

- Proporciona películas autolimpiables y extremadamente duraderas, manteniendo su apariencia inicial durante muchos años gracias al efecto de autolimpieza después de la lluvia.

- Exento de biocidas ya que ofrece protección natural contra el ataque de hongos y algas al no permitir depósitos de agua ni suciedad en la superficie pintada.



- Protección inmejorable contra la humedad y suciedad incluso en las zonas más expuestas a la intemperie.
- Propiedad de refuerzo de poros, función similar a la de la armadura en el hormigón armado.
- Deja acabados de naturaleza mineral muy mate, disponiendo de una amplia gama de colores.

CAMPOS DE APLICACIÓN

El Revestimiento Revesil Siliconado puede aplicarse sobre cualquier tipo de soporte. Esta indicado especialmente para la protección y decoración de todo tipo de fachadas tanto nuevas como rehabilitadas.

Perfectamente aplicable sobre enlucidos de mortero monocapa, enlucidos con resinas artificiales, siliconadas y/o silicato así como sobre muros de piedra caliza, arenisca o ladrillo caravista. También sobre pinturas antiguas de cal, cemento, silicato, plásticas y a la silicona.

MODO DE EMPLEO

- La superficie a pintar debe estar exenta de polvo, grasa y desconches de pinturas viejas.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo o air-less.
- Aplicar la primera mano diluída con agua hasta un 10% como máximo. Una vez seca se puede aplicar la segunda mano diluyendo con un 10% como máximo de agua.
- No aplicar por debajo de 5℃.

- No aplicar bajo los rayos solares directos
- No aplicar en caso de riesgo de congelación
- Sobre enlucidos de mortero nuevos, aplicar después de que el mortero haya fraguado y secado suficientemente (normalmente 1 día de curación por cada milímetro de grosor del enlucido)
- Sobre pinturas antiguas de cal, cemento y pinturas de silicato, eliminar completamente las capas sueltas, calcinadas y mal adheridas mediante lijado o cepillado, eliminando bien el polvo que pueda quedar.
- Sobre pinturas antiguas plásticas o enlucidos de resinas artificiales, eliminar bien los restos mediante decapantes y posterior limpieza con chorro de vapor.
- Sobre muros de piedra caliza, de arenisca y ladrillo caravista imprimar con nuestra *Imprimación al Silicato*. Eliminar por completo cualquier eflorescencia de sal mediante lijado o cepillado en seco sin limpiar después con agua.
- En general cuando el soporte sea antiguo, polvoriento o poco sólido deben ser fijados y consolidados con nuestra *Imprimación al Silicato* .

SEGURIDAD E HIGIENE

No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad. No es inflamable.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 4 litros y 16 litros.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04